

厚さ許容差

JISG3141の中のきびしい規格である「厚さ許容差B」を標準として、高砂特別規格をもって運営しておりますので、ご注文に当ってはご相談願います。

単位mm

規格→		JIS G3141 厚さ許容差 B				高砂特別規格		
幅区分→		160未満	160以上250未満	250以上400未満	400以上630未満	S	SS	U
↓厚さ区分								
0.10以上	0.16未満	±0.015	±0.020	—	—	±0.009	±0.008	±0.006
0.16以上	0.20未満	±0.020	±0.025	±0.030	±0.030	±0.012	±0.010	±0.006
0.20以上	0.25未満	±0.020	±0.025	±0.030	±0.030	±0.012	±0.010	±0.007
0.25以上	0.30未満	±0.025	±0.030	±0.035	±0.035	±0.015	±0.012	±0.007
0.30以上	0.40未満	±0.025	±0.030	±0.035	±0.035	±0.015	±0.012	±0.008
0.40以上	0.50未満	±0.035	±0.040	±0.040	±0.040	±0.020	±0.016	±0.009
0.50以上	0.60未満	±0.035	±0.040	±0.040	±0.040	±0.020	±0.016	±0.010
0.60以上	0.80未満	±0.040	±0.045	±0.045	±0.045	±0.023	±0.018	±0.012
0.80以上	1.00未満	±0.04	±0.05	±0.05	±0.05	±0.026	±0.020	±0.014
1.00以上	1.25未満	±0.05	±0.05	±0.05	±0.06	±0.030	±0.022	±0.016
1.25以上	1.60未満	±0.05	±0.06	±0.06	±0.06	±0.035	±0.025	±0.018
1.60以上	2.00未満	±0.06	±0.07	±0.08	±0.08	±0.040	±0.030	±0.020
2.00以上	2.50未満	±0.07	±0.08	±0.08	±0.09	±0.050	±0.035	±0.030
2.50以上	3.15未満	±0.08	±0.09	±0.09	±0.10	±0.060	±0.040	—
3.15以上	4.00未満	±0.09	±0.10	±0.10	±0.11	±0.070	±0.050	—
4.00以上	5.00未満	±0.10	±0.10	±0.11	±0.11	±0.08	±0.06	—
5.00以上	6.00未満	±0.12	±0.12	±0.13	±0.13	±0.09	±0.07	—
6.00以上	7.00以下	±0.15	±0.15	±0.17	±0.17	±0.10	±0.08	—

- 注** 1. 厚さを測定する箇所は、鋼帯の正常な部分については、両耳から15mm以上内側の任意の点とします。但し幅30mm未満の場合は幅の中央部とします。
2. 上記以外のご注文に関してはその都度ご相談願います。
3. 高砂特別規格 (SS、U) についてはエキストラの対象となります。