TAKASAGO STEEL

http://www.takasagosteel.co.jp/

タカサゴスチール株式会社

みがき特殊帯鋼 厚さ許容差

-Thickness Tolerances-

厚さ許容差



規格	}→	JIS G3311				高砂特別規格		
規格区分→		В		А		S	SS	U
↓厚さ区分		幅200未満	幅200以上500未満	幅200未満	幅200以上500未満	3	33	
0.10以上 0.15未	満	±0.015	_	±0.010	_	±0.008	±0.007	±0.007
0.15以上 0.20未	満	±0.020	±0.025	±0.015	±0.020	±0.012	±0.009	±0.007
0.20以上 0.25未	満	±0.020	±0.025	±0.015	±0.020	±0.012	±0.009	±0.008
0.25以上 0.30未	満	±0.025	±0.035	±0.020	±0.025	±0.015	±0.012	±0.009
0.30以上 0.40未	満	±0.025	±0.035	±0.020	±0.025	±0.015	±0.012	±0.010
0.40以上 0.50未	満	±0.035	±0.040	±0.025	±0.030	±0.020	±0.015	±0.011
0.50以上 0.60未	満	±0.035	±0.040	±0.025	±0.030	±0.020	±0.015	±0.012
0.60以上 0.80未	満	±0.045	±0.055	±0.030	±0.040	±0.025	±0.020	±0.013
0.80以上 0.90未	満	±0.045	±0.055	±0.030	±0.040	±0.025	±0.020	±0.015
0.90以上 1.00未	満	±0.055	±0.070	±0.040	±0.050	±0.030	±0.025	±0.016
1.00以上 1.20末	満	±0.055	±0.070	±0.040	±0.050	±0.030	±0.025	±0.017
1.20以上 1.60未	満	±0.070	±0.080	±0.050	±0.060	±0.035	±0.030	±0.020
1.60以上 2.10未	満	±0.075	±0.090	±0.055	±0.070	±0.040	±0.035	±0.025
2.10以上 3.00未	:満	±0.080	±0.090	±0.065	±0.080	±0.050	±0.040	_
3.00以上 4.00未	満	±0.090	±0.100	±0.080	±0.090	±0.060	±0.050	_
4.00以上 5.00未	満	_	_	±0.10	±0.11	±0.07	±0.06	_
5.00以上 6.00未	満	_	_	±0.12	±0.13	±0.09	±0.07	_
6.00以上 7.00未	満	_	_	±0.15	±0.17	±0.11	±0.09	_

- 注 1. 厚さを測定する位置は、両耳から10mm以上内側の任意の点とし、幅が20mm以下については幅の中央部とします。
 - 2. JISで規定される範囲外のご注文に当っては、ご相談願います。
 - 3. 高砂特別規格(SS、U)については、エキストラの対象となります。

タカサゴスチール株式会社

TEL:06(6785)2100